



LATICRETE 222b

לטיקרית 222b

טיח רב תכליתי

1. שם המוצר

לטיקרית 222b

2. נציגות

אוראנטק גטאור בע"מ

3. תאור המוצר

טיח צמנטי מיישר לקירות ורצפות,
קל ונוח ליישום בתוספת מים בלבד.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים.

גוון

אפור

אריזה

שק של 25 ק"ג (64 שקים במשטח).

חיי מדף

באריזות סגורות – 6 חודשים באחסנה מתאימה באזור יבש ומוגבה מהקרע.

כושר כיסוי משוער

כ 3.3-3 מ"ר לשק 25 ק"ג בעובי 5 מ"מ.

כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, התשתית, ועוד. מומלץ לבצע בדיקה בשטח לצורך הערכת כושר הכיסוי בפועל.

אזהרות

- ניתן ליישם בטמפי שבין 5-35 מעלות צלזיוס.
- אין ליישם בתנאי שרב, רוחות חזקות או כשצפוי גשם.
- מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור. במקרה של גירוי, לשטוף בכמות נדיבה של מים.
- לא לבלוע.
- מומלץ להימנע מנשימת האבק.
- להרחיק מילדים.

4. נתונים טכניים

כפיפות לתקן

- לטיקרית 222b מיוצר לפי תקן ישראלי 1920 חלק 1, בעל היתר תו תקן של מכון התקנים מסי' 59479 (46472)
- משקל מרחבי כ 1.5 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות – גדול מ 0.5 מגפ"ס.
- משך העבידות לאחר תוספת מים לתערובת – כשעתיים (בהתאם לתנאי הסביבה).

ג 050120

1/2

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900

ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900

טל: 04-6230000 | פקס: 04-6231100 | דוא"ל: info@orantechg.com



כפיפה –

- חוזק גדול מ 1.5 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה – גדול מ 5 מגפ"ס.

5. התקנה

- על התשתית להיות יציבה ונקייה מאבק, לכלוך, שמנים, ציפויים, צבע מתקלף, סילרים, תוספי אשפרה לבטון וכו'. תשתית מאובקת או שנמצאת בקרבת הים, יש לשטוף במים. יש ליישם שכבת קישור מסוג פריימר 222 או לטיקריט 335i בעובי של 5-8 מ"מ (היישום עם מרית מצידה החלק).
- אם לא מיישמים לטיקריט 222b לאחר 24 שעות מתום היישום, יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום.
- יש ליישם סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים על מנת להבטיח עובי שכבה אחיד.
- **יישום ידני** – יש לשפוך 5-6 ליטר מים לערבול מכני ולאחר מכן לשפוך את תכולת השק, לערבב כ 4 דקות עד שמתקבלת תערובת הומוגנית, מורחים שכבה דקה של לטיקריט 222b ע"ג הקיר ומשליכים כמות נוספת באמצעות כף טיחים, מיישרים בעזרת סרגל, ומחליקים עם מאלדג' עד קבלת העובי והמישוריות הנדרשים.
- **יישום מכני** – שופכים את התערובת היבשה למכונת ההתזה ומכוונים עם מד המים כנדרש. לאחר התזת החומר יש ליישר בעזרת סרגל ולהחליק בעזרת מאלדג' עד קבלת העובי והמישוריות הנדרשים.
- ניתן ליישם לטיקריט 222b בשכבה אחת בעובי 8-20 מ"מ.

אשפרה

יש להתחיל לאשפר למחרת היישום, שלוש פעמים ביום ובמשך כשלושה ימים (מספר האשפרות וכמות המים יקבעו עפ"י תנאי השטח).

ניקוי

ניקיון כלים באמצעות מים, טרם התייבשות החומר.

6. אחריות

אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 123

7. שירותים טכניים

סיוע טכני

מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 04-6230000

או לפקס: 04-6231100

או לדוא"ל: info@orantechg.com

ספרות בטיחות וטכנית

ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר www.orantechg.com