



LATISCREED 280

CEMENTITIOUS SCREED FOR SWIMMING POOLS

לטיסקריד 280

1. שם המוצר

לטיסקריד 280

2. נציגות

אוראנטק גטאור בע"מ

3. תאור המוצר

מדה צמנטית ליישור רצפות, מיועדת לבריכות שחייה. משמשת כתשתית להדבקת אריחים. הצטמקות מרוסנת, קלה ונוחה ליישום בתוספת מים בלבד.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים.

גוון

אפור

אריזה

שק של 25 ק"ג (64 שקים במשטח).

חיי מדף

באריזות סגורות – 6 חודשים באחסנה מתאימה באזור יבש ומוגבה מהקרע.

כושר כיסוי משוער

כ 1.5-1.6 מ"ר לשק 25 ק"ג בעובי 10 מ"מ. כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, התשתית, ועוד. מומלץ לבצע בדיקה בשטח לצורך הערכת כושר הכיסוי בפועל.

אזהרות

- ניתן ליישם בטמפי שבין 5-35 מעלות צלזיוס.
- להתקין רשת צל ולהימנע מקרינת שמש ישירה.
- אין ליישם בתנאי שרב, רוחות חזקות או כשצפוי גשם.
- מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור. במקרה של גירוי, לשטוף בכמות נדיבה של מים.
- לא לבלוע.
- מומלץ להימנע מנשימת האבק.
- להרחיק מילדים.



4. נתונים טכניים

- משקל מרחבי כ 1.55 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות – גדול מ 1.2 מגפ"ס.
- משך העבידות לאחר תוספת מים לתערובת – עד חצי שעה (בהתאם לתנאי הסביבה).
- חוזק לחיצה – גדול מ 25 מגפ"ס.
- הצטמקות חופשית- עד 0.2 מ"מ למטר
- הצטמקות מרוסנת- ללא הופעת סדקים בטבעות

5. התקנה

- על התשתית להיות יציבה ונקייה מאבק, לכלוך, שמנים, ציפויים, צבע מתקלף, סילרים, תוספי אשפרה לבטון וכו'. יש לשטוף היטב במים ולחכות שהמשטח יבש.
 - יש ליישם סרגלי מתכת או סרגלי עץ על מנת להבטיח עובי שכבה אחיד.
 - יש לשפוך 4-4.5 ליטר מים לערבול מכני ולאחר מכן לשפוך את תכולת השק, לערבב כ 4 דקות עד שמתקבלת תערובת הומוגנית, למרוח שכבה דקה של לטיסקריד 280 ולהשליך כמות נוספת באמצעות כף טייחים, ליישר בעזרת סרגל, ולהחליק עם מאלדגי עד קבלת העובי והמישוריות הנדרשים.
 - ניתן ליישם לטיסקריד 280 בשכבה אחת בעובי 5-50 מ"מ.
 - אשפרה- יש להתחיל לאשפר למחרת היישום, שלוש פעמים ביום ובמשך כשלושה ימים (מספר האשפרות וכמות המים יקבעו עפ"י תנאי השטח).
 - מומלץ לאטום מדה לטיסקריד 280 עם ממברנת איטום מבית לטיקריט ולהדביק את האריחים עם דבק מבית לטיקריט.
 - מומלץ לשלב ברצפה תפרי התפשטות / הרפייה.
 - יש לוודא שרוחב המיישקים עומד בדרישות התקן ולמלא עם רובה מבית לטיקריט.
- ניקוי
- ניקיון כלים באמצעות מים, טרם התייבשות החומר.

6. אחריות

אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 123

7. שירותים טכניים

סיוע טכני

מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה,
ניתן לפנות אלינו לטלפון: 04-6230000
או לפקס: 04-6231100
או לדוא"ל: info@orantechg.com

ספרות בטיחות וטכנית

ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר www.orantechg.com